

## Fiche technique produits Pannex's :

### Produits :

- **Papiers Unis Standards : Beige C20 Stipple, Grey C30 Stipple.**
- **Papiers Décors : Fibre Blanc T10, Alu Brossé T20, Granité Clair T30, Gris foncé ACIER C35, NOIR C39, BL18.**
- **Papiers Unis Couleurs : Rouge C40, Bleu C50, Taupe C60, Jaune C70, Pistache C80, Fuchsia C90.**
- **Les papiers Ton Bois : Erable B40, Chêne Gris B34, Bouleau Gris B50, Merisier B10, Chêne Brun Vertical B32, Chêne Brun Fil Horizontal B33, Chêne Clair Vertical B30, Chêne Clair Fil Horizontal B31.**
- **PHR Ecrit mur.**

### Composition :

- Papier imprégné de résine mélamine / urée,
- Papier sans bois avec env. 25% de teneur en résine,
- Poids du papier : de 60 à env. 100 gr,
- Impression : Encres à base d'eau sans contingent de métal lourd,
- Surface : Couche de laque durcie,
- 65 % de base papier, 20 % de résine, 7 % d'encre et environ 8 % de laque.

### Tests réalisés :

- Formaldéhyde catégorie : E1,
- Solidité : WS 6 – Bleu clair,
- Résistance aux rayures : 500g (Hoffman) ou 2,5N (Erichsen 413) ISO 1518. BS 3900,
- Bande de traction : Pas d'effet, ni avec 3M810 ni avec Scapa 2901.

### Huile et matières grasses après 24h (BS EN 12720) :

- Huile - Evaluation 5- pas d'effet
- Mat. Grasse - Evaluation 5- pas d'effet

### Résistance au marquage par des liquides après 1h (BS EN 12720) :

- Acétone - Evaluation 4- Quelques effets
- Ethanol (96 %) - Evaluation 4- Quelques effets
- Ethanol (48 %) - Evaluation 4- Quelques effets
- Thé - Evaluation 4- Quelques effets
- Café - Evaluation 4- Quelques effets
- Phénol - Evaluation 5- Pas d'effet
- Chlore - Evaluation 4- Quelques effets
- Huile de Paraffine - Evaluation 5- Pas d'effet
- Ammoniac (10 %) - Evaluation 5- Pas d'effet
- Huile d'olive - Evaluation 5- Pas d'effet
- Jus de cassis - Evaluation 5- Pas d'effet
- Acide acétique (4,4 %) - Evaluation 5- Pas d'effet

### Manutention et stockage :

- Conseil de manutention : Pas de mesure particulière
- Conseil de stockage : Stocker dans un lieu sec et ventilé.